



QUANTUM 510 UNILIN LOCK ACOUSTIC

QUANTUM 610 UNILIN LOCK ACUMULATION

Popis

Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	5.00	6.00
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0.50	0.50
Tloušťka tlumicí vrstvy (IXPE)		mm	1.00	1.00
Hmotnost	EN ISO 23997	g /m2	10900	12100
Formát	ISO 24342	mm	183x1220 228x1220 228x1524 230x1830	183x1220 228x1220 228x1524 230x1830
Počet lamel / plocha v balení	-	-	8 / 1.79 m ² 8 / 2.23 m ² 6 / 2,08 5 / 2,10	8 / 1.79 m ² 8 / 2.23 m ² 6 / 2,08 5 / 2,10

Klasifikace

Norma / Specifikace produktu	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	Třída	33-42	33-42
Hořlavost	EN 13 501-1	Třída	Bfl - s1	Bfl - s1
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	kV	< 2	< 2
Protiskluznost	DIN 51130	Třída	R 10	R 10

Vlastnosti

Otěruvzdornost	EN 660.2	mm ³	≤ 2.00	≤ 2.00
Třída otěru	-	skupina	T	T
Obsah pojiva	EN ISO 10582	typ	I	I
Kročejeová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	18	16
Rozměrová stabilita (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15	≤ 0.15
Rozměrová stabilita (prům. hodnota)	-	-	≤ 0.05	≤ 0.03
Odolnost vůči bodové zátěži	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	≤ 0.10
Test kol. židlí (Castor, typ W)	ISO 4918	-	OK	OK
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.127	0.127
Tepelný odpor	EN 12667	m ² .K / W	0.032	0.032
Stálobarevnost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	PUR + Matt	PUR + Matt
Odolnost proti chemikáliím	EN ISO 26987	-	OK	OK

Životní prostředí

TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg /m ³	< 100	< 100
TVOC po 7 dnech	ISO 16000-6	µg /m ³	< 20	< 20
			třída A+	třída A+
Obsah pentachlorfenolů	EN 14041	mg /kg	bez detekce	bez detekce

CE značení

CE

EN 14041	-
----------	---